



# E300

## ВОДОСТІЙКИЙ ЕПОКСИДНИЙ КЛЕЙ

**AKFIX E300** - двокомпонентний багатоцільовий клей на епоксидній основі, водостійкий після застигання. Не містить розчинників. Може застосовуватися безпосередньо у воді.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Використовувати можна навіть у воді
- Водостійкий і стійкий до впливу хімічних речовин
- Швидкотвердіючий, монтаж протягом 20 хвилин
- Висока міцність і довговічність
- Не дає усадку і не тріскається
- Хороша здатність заповнення
- Легко фарбується і обробляється механічно після застигання



Можна  
використовувати  
навіть  
у воді

### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Склеювання більшості матеріалів в будь-якому поєднанні: скла, порцеляни, кераміки, дерева, сталі, алюмінію, оргскла, каменю, мармуру, бетону і т.д.
- Ремонт предметів домашнього користування, меблів і т.п.
- Склеювання металевих деталей і виробів.

### ВИКОРИСТАННЯ

- **Особиста безпека:** Рекомендується використовувати рукавички під час робіт.
- **Підготовка поверхонь:** Поверхні повинні бути сухими, очищеними від масла, пилу, воску і фарби. Для кращого зчеплення рекомендується обробити поверхні наждачним папером.
- **Застосування:** Поверніть наконечник шприца на 90 градусів і зніміть його. Натисніть на поршень і видавіть потрібну кількість компонентів, перемішайте їх протягом 1 хвилини до отримання однорідної суміші. Нанесіть готовий склад якнайшвидше на одну з поверхонь, що склеюються, акуратно і швидко зберіть деталі. Притисніть поверхні і зафіксуйте їх положення не менш, ніж на 20 хв. Забезпечте нерухливість деталей і не виконуйте механічну обробку клею протягом 4 годин, не піддавайте навантаженням до повного затвердіння. Повне затвердіння і максимальна міцність досягається через 24 години при + 20 ° С. Час роботи клейової суміші залежить від температури повітря і кількості суміші. Оптимальна температура застосування від + 20 ° С до 25 ° С. Більш високі температури скорочують робочий час клею. Після використання очистіть наконечник і щільно закрийте. Завжди зберігайте клей в вертикальному положенні.



- **Очищення:** Очистіть надлишки неотверділого клею негайно, протерши чистою тканиною. Для очищення можна використовувати ацетон або уайт-спірит. Будьте обережні, розчинники легкозаймисті. Дотримуйтесь інструкцій виробника і проведіть тест на невеликій площі перед використанням. Отверділий клей можна видалити тільки механічно.

## ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

21 місяць з дати виробництва при зберіганні в оригінальній, непошкодженій упаковці в сухих, прохолодних умовах при температурі від + 8 ° C до + 30 ° C. Зберігання при більш низьких або високих температурах може негативно вплинути на властивості продукту. Берегти від замерзання.

## БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації про запобіжні заходи, безпечне поводження, транспортування та утилізацію ознайомтеся з рекомендаціями MSDS, що містять фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, що стосуються безпеки.

## ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Основа</b>	: Епоксидна смола
<b>Колір</b>	: смола: прозорий : затверджувач: блідо-жовтий
<b>Щільність</b>	: смола: 1,16 г/см <sup>3</sup> : затверджувач: 1,05 г/см <sup>3</sup>
<b>В'язкість при (+ 25 ° C)</b>	: смола: 12,000-13,000 сп : затверджувач: 9,000-11,000 сп
<b>Зміст VOC *</b>	: 0 (вагове) (смола і затверджувач)
<b>Температура застосування</b>	: від +5°C до +25°C
<b>Пропорція змішування</b>	: 1:1 (об'ємна)
<b>Щільність готової суміші</b>	: 1,10-1,12 г/см <sup>3</sup>
<b>Колір готової суміші</b>	: Блідо-жовтий
<b>Час роботи суміші</b>	: 15-20 хв (при +23°C)
<b>Час витримки до мех. обробки</b>	: 4 години (при +23°C)
<b>Час повного затвердіння</b>	: 24 години
<b>Робоча температура</b>	: від -23°C до +60°C
<b>Твердість по Шору А</b>	: 80±2 (через 7 діб)



## УПАКОВКА

Артикул	Об'єм	Упаковка, шт
E300 (подвійний шприц)	25 мл (27,8 ± 0,2 г)	12

## ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснення будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Те ж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.