



840 B2

ВОГНЕСТІЙКА ПОЛІУРЕТАНОВА МОНТАЖНА ПІНА

Akfix 840 B2 - вогнестійка поліуретанова монтажна піна для герметизації швів, де потрібна помірною вогнестійкістю. Легко подається і дозується через трубчастий адаптер, що входить в комплект до кожного балона.

ВЛАСТИВОСТІ

- Відповідає класу пожежної безпеки B2 згідно DIN 4102-1
- Ефективне ущільнення від диму і газу
- Відмінна адгезія і здатність заповнення
- Вихід до 55 літрів в залежності від температури і вологості
- Висока тепло- і звукоізоляція
- Після затвердіння легко піддається обробці і фарбуванню
- Стійка до вологи і утворення цвілі

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Будь-які місця, де є вимоги до вогнестійкості матеріалів
- Монтаж дверних і віконних рам
- Заповнення та герметизація зазорів, швів і порожнин
- Заповнення отворів в стінах
- Ізоляція трубопроводів і кабельних каналів
- Утеплення покрівлі

ВИКОРИСТАННЯ

- Температура застосування від + 5 ° C до + 35 ° C.
- Оптимальна температура, при якій досягаються найкращі властивості + 20 ° C.
- Перед використанням ретельно струсіть балон. Накрутіть адаптер на клапан.
- Утримуючи балон догори дном, натисніть на курок адаптера. Вихід піни регулюйте силою натискання.
- Зволоження поверхонь поліпшить адгезію і скоротить час затвердіння.
- Надлишки свіжої піни можна видалити очищувачем Akfix Foam Cleaner. Затверділа піна може бути видалена лише механічно.





СТАНДАРТИ

Відповідає або перевищує вимоги наступних стандартів:

- French VOC класс A+ за змістом летючих органічних речовин (VOC).
- LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168 за змістом летючих органічних речовин (VOC)

ОБМЕЖЕННЯ

- Зберігання при температурі вище +30 ° C і нижче +5 ° C скорочує термін зберігання
- Зберігати і транспортувати в вертикальному положенні
- Перед застосуванням слід витримати при кімнатній температурі не менше 12 годин
- Затверділа піна буде знебарвлюватися при впливі ультрафіолетового випромінювання
- Пофарбуйте або нанесіть на піну інше покриття для досягнення найкращих результатів при зовнішньому застосуванні

БЕЗПЕКА

- Містить дифенілметан-4,4-діїзоціанат
- Пари шкідливі при вдиханні. Дратує очі, дихальні шляхи і шкіру
- Використовуйте відповідний захисний одяг і рукавички. Використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях
- Балон під тиском. Берегти від попадання прямого сонячного світла та запобігати нагріванню понад 50 ° C
- Не розкривати, не проколювати і не спалювати після використання.
- Тримати подалі від вогню, не курити.
- Зберігати в недоступному для дітей місці

ЗБЕРІГАННЯ И ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Термін придатності становить 12 місяців при зберіганні в сухому місці при температурі від + 5 ° C до + 30 ° C.



ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: Поліуретановий преполімер	
Система затвердіння	: Під впливом вологості повітря	
Питома вага	: 22±3 кг/м ³	(ASTM D 1622)
Час до втрати клейкості (при товщині 1 см)	: 6±2 хв	(ASTM C 1620)
Час зрізання (при товщині 1 см)	: 20-45 хв	(ASTM C 1620)
Час затвердіння	: 24 години	
Колір піни	: рожевий	
Вихід	: 45-55 л	
Клас вогнестійкості	: B2	(DIN 4102-1)
Теплопровідність	: 0,036 Вт/м.к (при +20°C)	(DIN 52612)
Міцність на стискання	: 0,03 Мпа	(DIN 53421)
Абсорбція вологи	: макс 1% об'єма	(DIN 53428)
Термостійкість	: від -40°C до +90°C	
Температура застосування	: від +5°C до +30°C	

Результати досліджень були отримані шляхом випробувань в оптимальних умовах навколишнього середовища.

УПАКОВКА

Артикул	Вага	Упаковка, шт
840 (аерозольний балон)	900г	12

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснення будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Те ж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.