



# 805

## БАГАТОЦІЛЬОВА ПОЛІУРЕТАНОВА МОНТАЖНА ПІНА

Akfix 805 - однокомпонентна поліуретанова монтажна піна, що твердіє під впливом вологості повітря. Легко подається і дозується через трубчастий адаптер, що входить в комплект до кожного балона.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Відмінна адгезія і здатність заповнення
- Забезпечує високий рівень тепло- і звуко- ізоляції
- Володіє високою швидкістю розширення
- Обсяг виходу від 45 літрів в залежності від температури і вологості повітря
- Відповідає класу вогнестійкості B3 згідно DIN 4102-1
- Стійка до впливу цвілі і вологості
- Легко фарбується



### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Монтаж дверних і віконних рам
- Заповнення та герметизація особливо великих зазорів, швів і порожнин
- Заповнення отворів в стінах
- Герметизація проходів навколо труб, кабельних і вентиляційних каналів

### ВИКОРИСТАННЯ

- Температура застосування від -2 ° C до + 30 ° C.
- Оптимальна температура, при якій досягаються найкращі властивості + 20 ° C.
- Перед використанням ретельно струсіть балон. Накрутіть адаптер на клапан. Утримуючи балон догори дном, натисніть на курок адаптера. Вихід піни регулюйте силою натискання.
- Зволоження поверхонь поліпшить адгезію і скоротить час затвердіння.
- Надлишки свіжої піни можна видалити очищувачем Akfix Foam Cleaner. Затверділа піна може бути видалена лише механічно.

### СТАНДАРТИ

Відповідає або перевищує вимоги наступних стандартів:

- French VOC класс A+ за змістом летючих органічних речовин (VOC).
- LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168 за змістом летючих органічних речовин (VOC)



## ОБМЕЖЕННЯ

- Зберігання при температурі вище +25 ° C і нижче +5 ° C скорочує термін зберігання
- Зберігати і транспортувати в вертикальному положенні
- Перед застосуванням слід витримати при кімнатній температурі не менше 12 годин
- Затверділа піна буде знебарвлюватися при впливі ультрафіолетового випромінювання
- Пофарбуйте або нанесіть на піну інше покриття для досягнення найкращих результатів при зовнішньому застосуванні

## БЕЗПЕКА

- Містить дифенілметан-4,4-діізоціанат
- Пари шкідливі при вдиханні. Дратує очі, дихальні шляхи і шкіру
- Використовуйте відповідний захисний одяг і рукавички. Використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях
- Балон під тиском. Берегти від попадання прямого сонячного світла та запобігати нагріванню понад 50 ° C
- Не розкривати, не проколювати і не спалювати після використання.
- Тримати подалі від вогню, не курити.
- Зберігати в недоступному для дітей місці

## ЗБЕРІГАННЯ И ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Термін придатності становить 15 місяців при зберіганні в сухому місці при температурі від + 10 ° C до + 25 ° C.

## ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Основа</b>	: Поліуретановий преполімер	
<b>Система затвердіння</b>	: Під впливом вологості повітря	
<b>Питома вага</b>	: 22±3 кг/м <sup>3</sup>	(ASTM D 1622)
<b>Час до втрати клейкості (при товщині 1 см)</b>	: 7±3 хв	(ASTM C 1620)
<b>Час зрізання (при товщині 1 см)</b>	: 30-45 хв	(ASTM C 1620)
<b>Час затвердіння</b>	: 24 години	
<b>Колір піни</b>	: світло-жовтий	
<b>Вихід</b>	: 30-45 л	
<b>Клас вогнестійкості</b>	: B3	(DIN 4102-1)
<b>Теплопровідність</b>	: 0,036 Вт/м.к (при +20°C)	(DIN 52612)
<b>Міцність на стискання</b>	: 0,03 Мпа	(DIN 53421)
<b>Абсорбція вологи</b>	: макс 1% об'єма	(DIN 53428)
<b>Термостійкість</b>	: від -40°C до +80°C	
<b>Температура застосування</b>	: від -2°C до +30°C	

Результати досліджень були отримані шляхом випробувань в оптимальних умовах навколишнього середовища.



## УПАКОВКА

Артикул	Вага	Упаковка, шт
805 (аерозольний балон)	850г/570г/350г	12

## ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснення будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Те ж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.