



AC603

ПРОЗОРИЙ АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК

AC603 - пастоподібний акриловий герметик, який набуває кришталеву прозорість при затвердінні.

ВЛАСТИВОСТІ

- Стає прозорим в процесі затвердіння
- Дуже низький вміст летючих органічних речовин (VOC)
- Водонепроникний після затвердіння
- Може використовуватися на всіх пористих поверхнях, таких як: цегла, бетон, штукатурка, дерево і т.д.
- Легко наноситься
- Очищається водою
- Легко піддається фарбуванню, сумісний з більшістю фарб
- Набирає прозорість протягом 7-14 днів в залежності від типу поверхні, товщини шару, температури і вологості



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Герметизація малорухомих стиків і швів між різними матеріалами і конструкціями
- Заповнення щілин і тріщин в стінах і на стелях
- Підходить для герметизації у ванній і кухні
- Може використовуватися в якості клею для дерева, цегли, бетону і т.д.

Кришталева
прозорість
при
висиханні

ВИКОРИСТАННЯ

- Шви повинні бути очищені від пилу, масел і іржі.
- Для непористих поверхонь не потрібна ґрунтовка. На пористих поверхнях, таких як: бетон, камінь, цемент та штукатурка, нанесіть ґрунтовку (суміш однієї частини акрилового герметика і 4-5 частин води).
- Мінімальна / максимальна ширина шва - 5 мм / 25 мм.
- Рекомендоване співвідношення глибини / ширини з'єднання - 1: 2.
- Температура застосування від + 5 ° С до + 35 ° С.
- Відразу ж після нанесення розгладьте герметик вологим пальцем або мокрим інструментом.
- Надлишки герметика можна видалити вологою тканиною.
- Не допускайте впливу води на шов не менше двох годин.
- Отверділий герметик можна видалити механічно.



Витрата (приблизно)

Ширина шва	5мм	10мм	15мм	20мм	25мм
Глибина шва	3мм	5мм	8мм	10мм	12мм
Ефективність / 310мл	20 метрів	6 метрів	2,5 метра	1,5 метра	1 метр

СТАНДАРТИ

Відповідає або перевищує вимоги наступних стандартів:

- French VOC класс A+ за змістом летючих органічних речовин (VOC).
- Сертифікат CE на відповідність стандарту EN 15651 для фасадів, скління і гігієни.
- LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168 за змістом летючих органічних речовин (VOC).

ОБМЕЖЕННЯ

- Не слід наносити в шви, які постійно перебувають у воді.
- Не застосовувати в разі ризику дощу або морозу.
- При низьких температурах і високій вологості процес затвердіння сповільнюється.
- Бережіть картридж від замерзання.

ЗБЕРІГАННЯ И ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців при зберіганні в непошкодженій заводській упаковці в сухому місці при температурі від + 5 ° C до + 25 ° C.

БЕЗПЕКА І УТИЛІЗАЦІЯ

Не представляє безпосередньої небезпеки для здоров'я. Перевірте рекомендації MSDS по утилізації і додаткову інформацію з безпеки.



ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: Акрилова дисперсія	
Консистенція	: Пастоподібна	
pH	: 7,5-9	
Питома вага	: 1,05 ± 0,03 г/см ³	(ASTM D 792)
Твердість по Шору А	: 40-70	
Час утворення поверхневої плівки	: 15-30 хв. (при 23°C і 50% R.H)	(ASTM C 679)
Швидкість затвердіння	: Приблизно 2 мм/доба (при 23 ° C і 50% R.H)	
Твердий вміст	: мін. 52%	
Відносне подовження	: > %600	(ASTM D412)
Модуль 100% подовження	: ≥ 0,30 Мпа	
Межа міцності	: ≥ 0,50 Мпа	(ASTM D412)
Термостійкість	: від -10°C до +80°C	
Температура застосування	: від +5°C до +35°C	

УПАКОВКА

Артикул, колір	Об'єм	Упаковка, шт
АС603 (картридж) (прозорий)	310 мл	12

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснення будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Те ж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.